

Vezana plošča BREZA BB/CP E1E05 19-SLOJNA EN 314-2/KL3

Artikel št.	Debelina	Dolžina	Širina
00523/0006	27 mm	1.250 mm	2.500 mm

Vezani les je lesni material iz tankih, križno lepljenih furnirjev. Furnir je prečno naložen, t.p. smer vlaken dveh nalegajočih plasti tvorijo kot 90°, kar uvrsti vezani les.

Plošče iz vezanega lesa so sestavljene iz najmanj treh furnirjev, debeline od 1,4 do 3,2 mm.

VLAŽNOST

V obratu vsebuje vezani les ob dobavi običajno med 7 do 12 % vlage. Sprememba vlažnosti lahko vpliva na dimenzijo vezanega lesa.

TEMPERATURA:

Spremembe temperature (+100 °C do - 160 °C) ne vplivajo na dimenzije vezanega lesa.

UPORABA NA PROSTEM:

Za zunanjo uporabo je potrebno površino vezanega lesa ustrezno obdelati. Robove je potrebno zaščititi pred vdorom vlage.

TRDOTA - LASTNOSTI:

Trdota vezanega lesa je odvisna od vrste lesa, debeline furnirja, debeline vezanega lesa ter smeri vlaken. Kakovost furnirja na površini ne vpliva na trdnost vezanega lesa.



LASTNOSTI

SPECIFIKACIJA

Debelina	27 mm
Širina	2.500 mm
Dolžina	1.250 mm
Teža	57,38 kg

več informacij <http://www.frischeis.si/shop/plosce/vezane-plosce/brezove-vezane-plosce/vezana-plosca-breza-bbcp-e1e05-19-slojna-en-314-2kl3-p16010852>

QR kodo skenirati in neposredno vstopiti v stran z izdelki v našem "Online-Shop"



Vezane plošče	
Vrsta lesa	Breza
Površina	brušeno / brušeno
Kakovost	BB/CP
Razred lepljenja	EN 314-2/KL3
Primerno za	Večnamenska plošča Kamionska vezana plošča Gradbeništvo Ladijska industrija Pohištvena industrija Visokokakovostna embalaža Izdelava kalupov

več informacij <http://www.frischeis.si/shop/plosce/vezane-plosce/brezove-vezane-plosce/vezana-plosca-breza-bbcp-e1e05-19-slojna-en-314-2kl3-p16010852>

QR kodo skenirati in neposredno vstopiti v stran z izdelki v našem "Online-Shop"

