

Steico Special Dry – sekundarna kritina N+F 100 % PEFC

Artikel št.	Širina	Dolžina	Debelina
21675/3060	600 mm	2.230 mm	60 mm

Toplotno izolacijska strešna plošča, proizvedena po suhem postopku posledično z nizko specifično težo, z debelino plošč do 200mm. Odlična za prenove.

- Posebej nizka toplotna prevodnost le (λ_D 0,040 [W/mK])
- Lahke izolacijske plošče za enostavno uporabo (plošča 120mm tehta le 17kg/m²)
- Zmanjšuje konstrukcijske toplotne mostove

Področje uporabe:

- Sekundarna kritina
- Stene, lahko v kombinacijo z vpihano izolacijo Steico



LASTNOSTI



SPECIFIKACIJA

Debelina	60 mm
Širina	600 mm
Dolžina	2.230 mm
Teža	11,239 kg
številka licence	PEFC/06-31-229
Gradbeni materiali	
Material	Lesna vlakna
Uporaba	Streha, Stena
Toplotna prevodnost [W/(m*K)]	0,04
Gostota [kg/m ³]	140
attr.Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl μ	3

več informacij <http://www.frischeis.si/shop/lesena-gradnja/izolacijski-material/lesna-vlakna/steico-special-dry---sekundarna-kritina-nf-100--pefc-p16306363>

QR kodo skenirati in neposredno vstopiti v stran z izdelki v našem "Online-Shop"



PRIBOR

Oprema za leseno gradnjo

Splošno- Les za gradnjo

Artikel št.	Debelina	Širina	Dolžina
21677/0002	0 mm	60 mm	25000 mm

Dodatki za izolacijo

Izolativni materiali

Artikel št.	Širina
21669/0000	1 500 mm

več informacij <http://www.frischeis.si/shop/lesena-gradnja/izolacijski-material/lesna-vlakna/steico-special-dry---sekundarna-kritina-nf-100--pefc-p16306363>

QR kodo skenirati in neposredno vstopiti v stran z izdelki v našem "Online-Shop"

